


STEICO *bandes phaltex*

bandas resilientes para tabiques y forjados

Aislantes naturales ecológicos
a base de fibra de madera



| APLICACIONES

Banda resiliente. Para **tabiques de placas de yeso**, según el DTU 25.31.

Para **tabiques de ladrillos finos**, según el DTU 20.13.

Para **tabiques con estructura de madera**.



| MATERIAL

Paneles aislantes de fibra de madera según las normas EN 13986 y EN 622-4.

La madera usada procede de la explotación forestal sostenible y posee la certificación PEFC.

• Definición:

La banda STEICO *bandes phaltex* se obtiene mediante afieltrado y secado de las fibras de madera resinosa y se impregna al 10 % con asfalto seco durante la fabricación.

• Presentación:

en cintas de 1,20m de longitud.


• Función:

resiliente (impide las fisuraciones de los tabiques, limita la transmisión del ruido).

• Condiciones de uso:

entorno seco o húmedo.

Para más información sobre el uso y la aplicación,
póngase en contacto con nosotros: contact@steico.com



FORMATOS DISPONIBLES STEICObandes phaltex

RECOMENDACIONES

STEICObandes phaltex no se deshace y no irrita la piel durante el manejo.

Debe almacenarse en un lugar plano y seco.

Respete las reglas vigentes para el tratamiento del polvo.

Espesor [mm]	Ancho [cm]	Peso [kg/m ²]	Cantidad de cintas	m ² /palet
10	4,8	8,4	50	138,2
10	6,0	10,1	50	151,2
10	7,0	11,8	50	151,2
10	9,0	8,4	25	129,6

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS STEICObandes phaltex

Marcado CE según EN 13986	EN 622-4 - SB.H - E1
Reacción al fuego	E
Conductividad térmica λ_D [W/(m*K)] según la norma EN 13986	0,05
Resistencia térmica R_D [(m*K)/W]+ [(esp.)(mm)]	0,20 (10)
Densidad media	aproximadamente 240 kg/m ³
Resistencia a la flexión [N/mm ²]	0,9
Hinchamiento	10%
Componentes	Fibra de madera, emulsión de asfalto
Código de reciclaje (EAK)	030105 / 170201



Producción certificada según normativa ISO 9001:2015



STEICO
El sistema constructivo por naturaleza

Distribuido por:

www.steico.com

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30 - 85622 Feldkirchen, Alemania
STEICO Francia SAS | 22 rue des Roses - 67170 Brumath
Correo electrónico: contact@steico.com